



## SCELLANT HYDROFUGE POUR BRIQUE ET BÉTON WR7

ASPECT NATUREL - FINI MAT - BASE D'EAU

### MISE À JOUR

**30 novembre 2023**

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : [techniseal.com](http://techniseal.com)

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325

Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

### UTILISATIONS

- Parfait sur les murets, murs de brique et surfaces de béton

### PROPRIÉTÉS

- Préserve l'aspect naturel du béton
- Prévient l'effritement et l'écaillage causés par les sels et les cycles de gel
- Idéal pour les façades de brique, de béton ou de pierre
- Base d'eau

### DESCRIPTION

Composé de siloxanes, le Scellant hydrofuge WR7 est spécialement conçu pour la protection des surfaces verticales de maçonnerie et des joints de mortier. Il prévient la détérioration causée par les produits chimiques tels que les sels de déglacage, et offre une résistance contre les acides et les alcalis. Ses agents actifs forment une barrière invisible qui freine la pénétration des contaminants, facilitant l'entretien des façades et autres surfaces verticales. Il aide à prévenir l'adhérence de la poussière à la surface, ainsi que les taches noires causées par la pollution atmosphérique. À base d'eau, le Scellant WR7 ne dégage pas de vapeurs désagréables, et il est respectueux de l'environnement.

### MODE D'EMPLOI

#### AVANT DE COMMENCER

- Ne pas appliquer sur du béton frais ou des nouveaux joints de mortier (attendre 28 jours). Ne pas appliquer sur la pierre naturelle qui ne soit pas poreuse.
- Application sur une surface horizontale: Contactez Techniseal au 1-800-465-7325.
- Appliquer seulement sur un matériau nu\* ou déjà traité avec ce produit.
- Attendre que la surface ne soit plus hydrofuge avant de renouveler la protection (minimum 5 ans).
- **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite zone peu apparente d'environ 0,4 m<sup>2</sup> (4 pi<sup>2</sup>) afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes (voir la Garantie).

\*TEST D'ABSORPTION : Verser quelques gouttes d'eau sur la surface. Si l'eau est absorbée, passer au point suivant. Si l'eau perle, ne pas appliquer ce produit.

#### PRÉPARATION DE LA SURFACE (ESSENTIEL)

1. Protéger la végétation, les véhicules et les surfaces adjacentes ne devant pas être traitées;
2. Enlever les taches à l'aide des produits Techniseal® appropriés;
3. Nettoyer la surface entière à l'aide du Shampoing pour pavés, dalles et murets de Techniseal® 60101011 (141-503), en suivant le mode d'emploi du produit. Contactez Techniseal au 1-800-465-7325.

## APPLICATION

### Conditions d'application :

- La surface doit être propre, sèche et tiède au toucher.
- La température doit se situer entre 10 °C et 30 °C pendant et lors des 24h suivant l'application.
- Il ne doit y avoir aucun risque de pluie dans les 24 prochaines heures.
- Désactiver le système d'arrosage automatique.
- Employer la même méthode d'application du début à la fin.

### Outils nécessaires :

- Rouleau de mousse 19 mm (3/4 po) pour surfaces rugueuses
- Pulvérisateur sans air à basse pression (< 50 psi) ou à pompe manuelle (facultatif)

Ne pas diluer. Agiter le contenant ou remuer le produit avant et pendant l'application. Si le projet nécessite plus d'un contenant, mélanger tous les contenants ensemble pour assurer l'uniformité. Le produit est d'apparence laiteuse et deviendra transparent une fois sec. Éviter l'atomisation du produit.

Application verticale : Procéder de haut en bas. À l'aide du pulvérisateur ou du rouleau, **saturer** la surface d'une seule couche de scellant jusqu'à refus. La surface sera saturée lorsque le produit ruissellera de 15 à 20 cm (6 à 8 po) sous le point d'application. Ne pas faire de suraccumulation.

**Point de séchage** : Le scellant sera sec au toucher dans un délai de +/- 1 heure. L'effet hydrofuge sera perceptible environ 30 jours après l'application.

## MISES EN GARDE

- Tout nouveau produit de béton peut générer de l'efflorescence en surface (sels blanchâtres). Ce protecteur n'emprisonnera pas l'efflorescence; celle-ci disparaîtra d'elle-même après une exposition prolongée aux intempéries.
- Ne pas appliquer au pulvérisateur par vents forts.
- Ne pas appliquer ce produit sur une surface tachetée ou voilée.
- Dans certains cas, le traitement peut foncer la couleur du matériau.

## POUVOIR COUVRANT

3,78 L couvre jusqu'à 14 m<sup>2</sup> (150 pi<sup>2</sup>). 18,93 L couvre jusqu'à 70 m<sup>2</sup> (750 pi<sup>2</sup>).

## ENTREPOSAGE

Craint le gel. Entreposer dans un endroit frais et sec.

## NETTOYAGE ET ÉLIMINATION

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude et savonneuse. Consultez votre détaillant ou votre municipalité quant à l'élimination des contenants vides ou de tout produit non utilisé.

## EMPAQUETAGE

Nom	Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
Scellant hydrofuge	60102144 (143-383)	3,78 L	-	4	180
	60102143 (143-386)	18,93 L	-	-	48

## AVERTISSEMENT

---

Pour obtenir davantage de renseignements, ainsi que des conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage, et l'élimination de ce produit, veuillez consulter la plus récente version de sa fiche de données de sécurité. Ce document officiel contient des données physiques, écologiques, ainsi que d'autres informations importantes en lien avec l'utilisation sécuritaire de ce produit. Visitez le [www.techniseal.com](http://www.techniseal.com) ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

### TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

## TRANSPORT

---

Pour obtenir de l'information et des conseils relatifs à la manutention et au transport de ce produit, veuillez consulter la dernière version de sa fiche de données de sécurité officielle. Visitez le [www.techniseal.com](http://www.techniseal.com) ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

## GARANTIE LIMITÉE

---

N'ayant aucun contrôle sur l'utilisation des produits, Techniseal® ne peut garantir le résultat final. En vertu de la présente garantie, l'acheteur est responsable du remplacement de tout produit défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. L'utilisateur devra déterminer préalablement si le produit convient à l'utilisation prévue, et lui seul assumera tous les risques et responsabilités à cet égard. L'utilisateur doit effectuer un essai sur une petite zone peu apparente (environ 0,4 m<sup>2</sup> – 4 pi<sup>2</sup>), selon les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m<sup>2</sup> (4 pi<sup>2</sup>). Cette garantie limitée exclut toute responsabilité liée aux dommages consécutifs, indirects, fortuits ou spéciaux. À l'exception de la garantie limitée évoquée ci-dessus, le fabricant décline expressément et exclut toute autre garantie expresse, toute garantie implicite de valeur marchande des biens, et la garantie implicite d'adéquation des produits à un usage particulier. plication sur 0,4 m<sup>2</sup> (4 pi<sup>2</sup>).